

Couleurs et mélanges de pierres



Appareillage : Ascot
Mélange de couleurs : Atmosphère

Important : Nos photos et échantillons donnent un aperçu général de la couleur et de la texture de nos produits. Il est à noter que la pierre naturelle est très unique et présente des variations de tons, de couleurs, de veinage et de textures. Cela fait le charme de la pierre naturelle Ducharme !

SILICE DUCHARME **Bleu Ciel**



SILICE DUCHARME **Gris Cendré**



SILICE DUCHARME **Jaune Marbré**



SILICE DUCHARME **Brun Garry**



MÉLANGE DE COULEURS **Atmosphère**

Bleu Ciel + Bleu Pâle + Bleu Foncé



MÉLANGE DE COULEURS **Plage**

Jaune Marbré + Jaune Pâle + Brun Garry



MÉLANGE DE COULEURS **Montagnes**

Au moins 60% Bleu + Gris Cendré



MÉLANGE DE COULEURS **Horizon**

Jaune Marbré + Bleu Ciel + Gris Cendré + Brun Garry



MÉLANGE DE COULEURS **Vallées**

Au moins 60% Gris Cendré + Bleu



MÉLANGE DE COULEURS **Rivage**

Au moins 30% St-Marc + Bleu Ciel + Gris Cendré




PIERRE DE CALCAIRE St-Marc



PIERRE DE CALCAIRE St-Laurent



PIERRE DE CALCAIRE Indiana



RÉSULTATS DES Tests physiques

Essai de compression et d'absorption sur des cubes de 50 mm nominal de pierre naturelle. Tous les échantillons ont été essayés à l'état sec et parallèlement au lit de pierre. Essais réalisés le 3 décembre 1985 par l'École Polytechnique de Montréal (2500, chemin de Polytechnique, Montréal, QC H3T 1J4).

Résistance à la compression Norme ASTM C170		
Échantillon	Résistance à la compression (métrique)	Résistance à la compression (impérial)
Silice Ducharme Jaune Marbré	189,9 MPa	27 542 Psi
Silice Ducharme Bleu Ciel	123,5 MPa	17 912 Psi

Résultat des essais d'absorption et densité Norme ASTM C97			
Échantillon	Absorption % du poids sec	Densité (métrique)	Densité (impérial)
Silice Ducharme Jaune Marbré	0,73	2 545 kg/m³	2,55 lb/pi³
Silice Ducharme Bleu Ciel	1,36	2 530 kg/m³	2,53 lb/pi³



Une symphonie de luxe, d'authenticité et d'unicité. Nous sommes fiers de vous offrir une sélection exclusive de pierres naturelles destinées à la construction de maisons de prestige et à l'aménagement paysager de classe mondiale.



Nos produits ont une Déclaration Environnementale de Produit (DEP) vérifiée par une tierce partie. Nos pierres peuvent maintenant contribuer à l'obtention de crédits LEED.